

6182
swingcolor®
IMPREGNEERBEITS

BUITEN

- zijdeglanzend
- beschermfilm tegen microbiële aangroei
- weer- en uv-bestendig
- waterafstotend
- poreus

oplosmiddelhoudend

Eigenschappen:

- speciale film ter bescherming tegen microbiële aangroei op het houtoppervlak
- vloeibare, dunlagige alkydharsbeits
- voor alle soorten loof- en naaldhout
- vochtregulerend
- weer- en uv-bestendig
- waterafstotend

Toepassingsgebied:

Geschikt voor bijv. topgevels, pergola's, luiken, beschotten, gevelbekledingen, uitbouwen, schuttingen, enz.

Drogen:

Oppervlaktedroog na ca. 1-2 uur, overschilderbaar na ca. 24 uur.

Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 11-13 m² / 750 ml.

Gereedschap

Kwasten voor oplosmiddelhoudende beitsen.

Vorbereiding/laagopbouw:

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon, vast, droog, vet- en wasvrij zijn en vrij zijn van gesloten lakfilms. Harsrijke houtsoorten afwassen, bijv. met nitroverdunder. Inhoud voor gebruik goed omroeren.

Nieuwe afwerkingen:

- **Impregneren:** ruw hout aan alle zijden 1 x met **IMPREGNEERBEITS 2in1**.
- **Voorstrijken:** 1 x met **IMPREGNEERBEITS 2in1**.
- **Eindlaag:** 1 x **IMPREGNEERBEITS**, oppervlakken die in hoge mate blootstaan aan weersinvloeden 2 x.

Oude afwerkingen vernieuwen:

Niet-belastbare oude verflagen en vergrijsd hout tot op de dragende ondergrond afschuren en reinigen. Daarna bij de laagopbouw op dezelfde manier te werk gaan als op onbehandelde ondergronden. Poreuze oude beitslagen schoonmaken, grondig afschuren en afhankelijk van de blootstelling aan weersinvloeden 1-2 x beitsen.

Technische aanwijzingen:

De definitieve kleur wordt pas na droging zichtbaar. Houd er rekening mee dat de kleur van het hout zelf de uiteindelijke kleur beïnvloedt. De weerbestendigheid van de afwerking is afhankelijk van de laagopbouw, de constructie en de gekozen kleur. Hout dat direct blootstaat aan weersinvloeden, beitsen in gematigde tot donkere kleuren, zodat het voldoende beschermd is tegen uv. De afwerking regelmatig, maar uiterlijk na 2-3 jaar, controleren en het oppervlak zo nodig (bij zichtbare verwerking of scheuren) opnieuw bewerken. Wanneer het bovendien nodig is het hout te beschermen tegen blauwkleuring, moet u voor het impregneren **HOUTBESCHERMEDE GRONDVERF** gebruiken.

Verdunnen:

Niet verdunnen.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met verdunner, aromaatvrij.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten.

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met beitsresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken/oude verf volgens afvalcodenr. 080111 (conform EWC).

GEVAAR.**Gevaarsaanduidingen:**

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veiligheidsvoorschriften:

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.

P261 Inademing van damp vermijden.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk depot.

Overige aanwijzingen:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Het product bevat de biocide werkzame stof 3-jodium-2-propinylbutyl-carbamaat.

Bevat KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLENEN, < 2% AROMATEN, VETZUREN, C18-ONVERZADIGDE DIMEREN, REACTIEPRODUCT MET N,N-DIMETHYL-1,3-PROPAANDIAMINE EN 1,3 PROPAANDIAMINE, 3-IOD-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAAT. Bij schuurwerk een stofmasker dragen. Ontvlambaar.

Bij het optreden van symptomen en in geval van twijfel een arts raadplegen. Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk uittrekken. Bij bewusteloosheid: stabiele zijligging – een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid niets toedienen via de mond. Na inademing: personen in de frisse lucht brengen en warm houden. Bij onregelmatige ademhaling/ademstilstand: kunstmatige beademing. Een arts raadplegen en de stof precies benoemen. Na huidcontact: met water en zeep afwassen, naspoelen. Geen oplosmiddelen of verdunners gebruiken! Verontreinigde of doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. Na contact met de ogen: contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden. Ogen enkele minuten bij geopend ooglid met stromend water uitspoelen of met oogdouche behandelen, daarna een arts raadplegen. Na inslikken: betrokkenen rustig houden. Geen braken opwekken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Samenstelling:

Alkydhars, titaandioxide, organische/anorganische bonte pigmenten, alifaten, glycolether, additieven, conserveringsmiddelen. UFI: DK50-20MU-Q00C-U8GF.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 700 g/l (2010).

Dit product bevat max. 700 g/l VOC.

Produced for:

NL

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany