



SEAJET 038 TAISHO

SEAJET 038 TAISHO es un antifouling autopulimentante libre de cobre, basado en una resina especial. Ofrece excelente resultado anti-incrustante gracias al polímero de hidrólisis, altamente activo, el cual asegura la máxima eficacia y la salida de ingredientes activos.

Características:

- Puede ser utilizado en todos los sustratos incluyendo aluminio.
- La velocidad máxima de 40 nudos.
- Dos capas tendrán una duración de dos temporadas (Aguas en Norte de Europa)

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Antifouling autopulimentante libre de cobre.
Uso recomendado	Antifouling para yates y barcos de recreo.

Aplicación	Sobre antifouling existente: lavado con agua dulce con alta presión (± 200 bar) para eliminar la incrustación y la sal. Eliminar el antifouling en mal estado. En caso del buen estado del antifouling, consultar, antes de aplicar, la tabla de compatibilidad de SEAJET. Asegurarse de que la superficie está seca y libre de agentes contaminantes como la sal, grasa o aceite. Desengrasar si es necesario. Aplicar dos capas. Aplicar una capa extra en los cantos principales, línea de flotación, timón y la transmisión de popa. Antifouling solo debe ser lijado en húmedo o eliminado con el producto químico. Nunca eliminar con fuego o pasar la lija seca en la capa de antifouling antiguo. GRP/Acero: Primero pasar la lija P100, eliminar todo el polvo y aplicar SEAJET 015 o SEAJET 117. Madera: primero pasar la lija P100, eliminar todo el polvo y aplicar SEAJET 015. Aluminio: primero pasar la lija P100, eliminar todo el polvo y aplicar SEAJET 017 seguido de SEAJET 117.
-------------------	---

Datos físicos	Color: Blanco, Azul medio, Azul oscuro, Rojo brillante, Negro, Gris claro, Gris oscuro Punto inflamación: 29°C Sólido volumen %: 40 ± 2 VOC (Teórico): 515 g/l.
----------------------	--

Aplicación	Disolvente: SEAJET THINNER A Datos aplicación: Brocha o rodillo* (pistola sólo por los aplicadores profesionales) Temperatura mín.: 5 °C Humedad máxima: 85% R.H.
-------------------	---

La información sobre pintado con pistola	No. De boquillas: Graco 619, 721 Presión en boquilla: 12.0 - 15.0 MPa Disolvente: 0 - 5% (por volumen)
---	---

Espesor y Rendimiento:		Min.	Max.	
	Espesor, húmedo:	188	375	μm
	Espesor, seco:	75	150	μm
	Rendimiento:	5,3	2,7	m²/l
(teórico)				

Capas procedentes preferibles	SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER, SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER.
Capas siguientes preferibles	Cuando lo aplica directamente sobre Seajet 117, hacerlo en 48 horas.

Componentes	Un componente
--------------------	---------------

Notas	* Espesor de la película y rendimiento dependen del método de aplicación. En caso de aplicación con brocha, serán necesarias más capas para conseguir el espesor especificado. En la inmersión, SEAJET 038 TAISHO puede presentar un ligero cambio de color.
--------------	---