

6101 swingcolor® VLAKPLAMUUR

BUITEN / BINNEN

- wit
- om te egaliseren en te repareren
- sneldrogend
- goed schuurbaar

Toepassingsgebied:

Witte plamuur voor bijv. deuren, meubels, enz. Voor het egaliseren van ruwe en beschadigde oppervlakken.

Ondergrond:

Hout (alleen binnen) en metaal.

Drogen:

Stofdroog en overschilderbaar na ca. 2-4 uur.

Gereedschap:

Japanse vlakspatel.

Vorbereiding/laagopbouw:

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn.

Nieuwe afwerkingen:

- **Gronden/voorstrijken:** afhankelijk van de ondergrond en het gewenste resultaat met watergedragen of oplosmiddelhoudende **VOORLAK**, **UNIVERSELE GRONDVERF** of **ROESTWERENDE GRONDVERF**.
- **Plamuren:** met **VLAKPLAMUUR** egaliseren; bij grote beschadigingen in verschillende lagen werken (totale dikte max. 1,5 mm); iedere laag na droging met fijn schuurpapier opschuren.
- **Eindlaag:** hiervoor een op de situatie en het gewenste resultaat afgestemde **swingcolor®** lak gebruiken.

Technische aanwijzingen:

Niet verwerken bij een lagere lucht- en objecttemperatuur dan +5 °C. Buiten op zijn laatst na 2 dagen overschilderen.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met kwastenreiniger.

Verbruik:

Ca. 250-350 g/m² per laag.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten.

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met ingedroogde plamuurresten kunnen worden meegegeven met het huishoudelijk afval of worden afgevoerd als bouwafval. Verpakkingen met niet-ingedroogde plamuurresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken volgens afvalcodenr. 080410 (conform EWC).

Veiligheidsadviezen:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens en na verwerking voor een goede ventilatie zorgen. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terechtkomt. Bij het schuren een stofmasker dragen.

Samenstelling:

Polystyreenacrylaatdispersie, titaaandioxide, calciumcarbonaat, zwaarspaat, talk, dolomiet, water, alifaten, additieven, conserveringsmiddelen.

Bevat mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (Einecs-nr. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (Einecs-nr. 220-239-6); 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Dit product bevat biocide stoffen ter stabilisering of ter bescherming.

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany