

Kunsthars Witte Lak

ZIJDEMAT

- voor hout, metaal, hard PVC
- zeer goed dekkend
- weerbestendig
- stoot- en slagvast



1. Producteigenschappen en toepassing

De kunsthars witte lak zijdemat is een oplosmiddelhoudende kunstharslak voor binnen- en buitenshuis met een zeer hoge witgraad. Dit product overtuigt ook door zijn hoog dekvermogen en eenvoudige verwerking. witte kunstharslak zijdemat is bovendien stoot- en slagvast en weerbestendig.

Geschikt voor bijv. ramen, deuren, meubilair (buitenzijden), garagedeuren, hekken, radiatoren (tot +80 °C).

Ondergrond: Hout, Ijzer, Staal, Zink, Aluminium, overschilderbare kunststoffen (bijv. hard PVC).

Kleuren:

Wit.

Toepassing:

buiten/binnen

Dichtheid:

ca. 1,2 g/cm³

Glansgraad:

zijdemat

2. Verwerking

Gereedschap:

Lakrollers of -kwasten voor oplosmiddelhoudende lakken.

Verwerkingstemperatuur:

Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C.

Verbruik:

~80-90 ml/m²

Verdunnen:

Gebruiksklaar afgeleverd.

Aankleuren/mengen:

Met kunsthars gekleurde lak zijdemat in elke verhouding.

Vorbereitung/laagopbouw:

De inhoud goed omroeren voor de verwerking. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Voorwerpen en onderdelen die niet geschilderd mogen worden zorgvuldig afdekken of afplakken. IJzer en staal ontroesten en ontvetten. Zink reinigen met zinkreiniger of een mengsel van 3 l water + 0,5 l ammoniakoplossing (ammoniak 9 %) + ca. 5 ml reinigingsmiddel en een kunststof vliesspons. Vervolgens rijkelijk nawassen met water. Reinig aluminium met koper- & aluminiumreiniger en spoel goed af met veel water. Nieuw, onbehandeld hout schuren en schoonmaken. Het vochtgehalte

mag volgens BFS-informatieblad nr. 18 bij maatvast houten onderdelen maximaal 15 % en bij beperkt maatvast houten onderdelen maximaal 18 % bedragen. Intacte oude verflagen en hard PVC reinigen en grondig schuren. Indien nodig oneffenheden binnenshuis na het voorstrijken egaliseren met vlakplamuur of reparatiemiddel. Goed bewaarde oude lagen opschuren, reinigen en afwerken met onverdunde kunsthars witte lak. Afbladderende en niet-draagkrachtig oude lagen volledig verwijderen (afbijten, schuren) en de laagopbouw uitvoeren zoals beschreven onder "Nieuw schilderwerk".

Ondergrond	Grondlaag	Vorstrijken	Tussen- en eindlaag
binnen: ongeverfd hout, ruwe houten plekken	1x houtgrondering	1-2x kunsthars voorlak	2x kunsthars witte lak
buiten: ongeverfd hout, ruwe houten plekken	1x houtvoorstrijkmiddel ¹		
ijzer, staal	1x kunsthars roestwerende grondverf, buitenshuis 2x		
zink, aluminium, hard PVC	1x kunsthars universele grondverf, buitenshuis 2x		
intacte oude verflagen	-	-	

¹ Biocide voorzichtig toepassen. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.

Technische aanwijzingen:

De aanvankelijk hoge glans vermindert tijdens het drogen, de uiteindelijke glansgraad wordt na ca. 10 dagen bereikt. Voor toepassingen op grote oppervlakken binnen (bijv. lambriseringen/plafonds) adviseren we het gebruik van acryl witte lak. Buitendeuren en ramen afwerken met kunsthars witte lak hoogglanzend of kunsthars Venti-witlak. Tussen de bewerkingen licht opschuren na het drogen. Draag een stofmasker tijdens het schuren.

Droging:

Oppervlaktedroog: na ca. 8-10 uur. Bewerkbaar: na ca. 24 uur. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd evenredig langer.

3. Na de verwerking

Afval:

Aleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met resten moeten naar het inzamelpunt voor oude verf/lak worden gebracht en volgens afvalcode 080111 (volgens AVV) worden verwerkt.

Reinigen gereedschap:

Reinig het gereedschap direct na gebruik met aromaatvrije verdunner.

Opslag:

Koel, droog en goed afgesloten bewaren.

4. Belangrijke opmerkingen

Inhoudstoffen:

alkydhars, titaandioxide, calciumcarbonaat, silicaten, alifaten, additieven

OPGELET

Gevaren:

Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsvoorschriften:

Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt. Inademing van damp vermijden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdoechen.

Aanvullende informatie:

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Bij het schuren een stofmasker dragen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 300 g/l (2010). Dit product bevat max. 300 g/l VOC.

5. Algemeen

Alle informatie en gegevens zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktische ervaring. De door ons verstrekte adviezen over toepassingen, in woord en op schrift, ter ondersteuning van de koper resp. gebruiker, zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis. Dit zijn echter geen juridisch bindende verklaringen. Deze informatie ontslaat de koper dan ook niet van de plicht om onze producten onder eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de geplande toepassing. Daarnaast gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Met het verschijnen van een nieuwe uitgave van deze productinformatie op grond van technische ontwikkelingen, vervalt alle bovenstaande informatie. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze experts op het nummer 00800 35834400 (gratis).

Produced for:

BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230

