

Acryl Witte Lak

ZIJDEMAT

- voor hout, metaal, hard PVC
- zeer goed dekkend
- bestand tegen vergeling
- 2-in-1-lak + grondlaag



1. Producteigenschappen en toepassing

De acryl witte lak zijdemat is een watergedragen acrylaatlak met een hoge weerbestendigheid en weerstand tegen vergeling. Hij is zeer dekkend, snel drogend en makkelijk te verwerken.

Geschikt voor bijv. ramen, deuren, profielhout, lambriseringen, panelen, garagedeuren, hekken.

Ondergrond: Hout, Ijzer, Staal, Zink, Aluminium, overschilderbare kunststoffen (bijv. hard PVC).

Kleuren:

Wit.

Toepassing:

binnen/buiten

Dichtheid:

ca. 1,3 g/cm³

Glansgraad:

zijdemat

2. Verwerking

Gereedschap:

Kan ook met de airless-methode worden gespoten. Neem hiervoor de gegevens van de fabrikant van het apparaat in acht. Lakrollers of -kwasten voor watergedragen lakken.

Verwerkingstemperatuur:

Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C.

Verbruik:

~90-110 ml/m²

Verdunnen:

Indien nodig tot max. 5 % met water verdunnen.

Aankleuren/mengen:

Met gekleurde acryllak zijdemat in elke verhouding.

Voorbereiding/laagopbouw:

De inhoud goed omroeren voor de verwerking. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Voorwerpen en onderdelen die niet geschilderd mogen worden zorgvuldig afdekken of afplakken. IJzer en staal grondig reinigen en ontroesten. Reinig koper en aluminium met koper- en aluminiumreiniger. Reinig zink met zinkreiniger. Zink eventueel reinigen

Opmerking over aanbrengen met spuit (Airless)

Spuitskop	0,33-0,38 mm
Spuithoek	40°-80°
Druk	150 bar
Verdunning	ca. 5 %
Viscositeit	ca. 200 sec.

*Gemeten in uitloopbeker volgens DIN 53211 bij 4 mm doorstroomopening en 20 °C. De verdunningsgegevens zijn louter indicatief. Het resultaat in DIN-seconden is doorslaggevend.

met een mengsel van 3 l water + 0,5 l ammoniakoplossing (ammoniak 9 %) + ca. 5 ml reinigingsmiddel en een kunststof vliesspons. Vervolgens rijkkelijk nawassen met water. Aluminium na behandeling met reiniger goed afspoelen met veel water. Onbehandeld hout schuren en schoonmaken. Het vochtgehalte mag volgens BFS-informatieblad nr. 18 bij maatvast houten onderdelen maximaal 15 % en bij beperkt maatvast houten onderdelen maximaal 18 % bedragen. Intacte oude verflagen en hard PVC reinigen en grondig schuren. Indien nodig oneffenheden binnenshuis na het voorstrijken egaliseren met vlakplamuur of reparatiemiddel. Goed bewaarde oude lagen opschuren, reinigen en afwerken met onverdunde acryl witte lak. Afblassende en niet-draagkrachtig oude lagen volledig verwijderen (afbijten, schuren) en de laagopbouw uitvoeren zoals beschreven onder "Nieuw schilderwerk".

Ondergrond	Grondlaag	Vorstrijken	Tussen- en eindlaag
binnen: ongeverfd hout, ruwe houten plekken	1x houtgrondering	1x acryl voorlak	1-2x acryl witte lak, buitenshuis 2x
buiten: ongeverfd hout, ruwe houten plekken	1x houtvoorstrijkmiddel ¹		
ijzer, staal	1x roestwerende acrylgrondverf, buitenshuis 2x		
aluminium, hard PVC	1x acryl universele grondverf		
zink, verzinkt staal	2x acryl universele grondverf		
intacte oude verflagen	-	-	

¹ Biocide voorzichtig toepassen. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.

Technische aanwijzingen:

Breng een isolerende laag kunsthars voorlak aan om het doorslaan van inhoudstoffen te voorkomen. Niet in contact brengen met kunststoffen die weekmakers bevatten, bijv. afdichtingsprofielen/afdichtmiddelen. Gebruik weekmakervrije profielen. Legplanken, tafelbladen, zitmeubelen en andere intensief gebruikte oppervlakken afwerken met kunsthars witte lak. Tussen de bewerkingen licht opschuren na het drogen. Draag een stofmasker tijdens het schuren.

Droging:

Oppervlaktedroog: na ca. 1 uur. Bewerkbaar: na ca. 10-12 uur

3. Na de verwerking

Afval:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met ingedroogde resten behandelen als huisvuil of bouwafval. Verpakkingen met ingedroogde resten moeten naar het inzamelpunt voor oude verf/lak worden gebracht en volgens afvalcode 080112 (volgens AVV) worden verwerkt.

Reinigen gereedschap:

Reinig het gereedschap direct na gebruik met lauw water en zeep.

Opslag:

Koel, droog en goed afgesloten bewaren.

4. Belangrijke opmerkingen

Inhoudstoffen:

acrylaat-copolymeerdispersie, titaandioxide, silicaten, water, additieven, conserveringsmiddelen (pyrithionzink en benzisothiazolinon)

Veiligheidsadviezen:

Bij de verwerking moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij spuitwerkzaamheden een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Bij schuurwerkzaamheden een stoffilter P2 gebruiken. Zorg tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie. Eten, drinken en roken tijdens de

verwerking van de verf moet worden vermeden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, open water of in de bodem terecht komt.

Aanvullende informatie:

Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

5. Algemeen

Alle informatie en gegevens zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktische ervaring. De door ons verstrekte adviezen over toepassingen, in woord en op schrift, ter ondersteuning van de koper resp. gebruiker, zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis. Dit zijn echter geen juridisch bindende verklaringen. Deze informatie ontslaat de koper dan ook niet van de plicht om onze producten onder eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de geplande toepassing. Daarnaast gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Met het verschijnen van een nieuwe uitgave van deze productinformatie op grond van technische ontwikkelingen, vervalt alle bovenstaande informatie. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze experts op het nummer 00800 35834400 (gratis).

Produced for:

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230

