

6111
swingcolor®
KUNSTSMEEDLAK

BIJZONDER MAT

BUITEN / BINNEN

- voor kunstsmeedwerk
- weerbestendig
- hoogdekkend
- zwart

watergedragen

Eigenschappen:

- acrylaatlak
- voor hout, metaal en hard pvc
- voor mechanisch niet-belaste oppervlakken
- hoogdekkend
- weerbestendig
- gemakkelijk te verwerken
- sneldrogend

Toepassingsgebied:

Geschikt voor bijv. metalen schuttingen, hekken, lampen, gesmede leuning, enz.

Ondergrond:

Hout, ijzer, staal, zink, aluminium, overschilderbare kunststoffen (bijv. hard pvc).

Drogen:

Oppervlakte droog na ca. 2 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur.

Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 7-8 m² / 750 ml.

Gereedschap:

Lakrollers of -kwasten voor watergedragen lakken.

Voorbereiding/laagopbouw:

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Inhoud voor gebruik goed omroeren. IJzer en staal grondig reinigen en van roest ontdoen. Zink reinigen met zinkreiniger, koper en aluminium reinigen met koper- en aluminiumreiniger.

Nieuwe afwerkingen:

- **Gronden:** ruw hout buitenshuis 1 x impregneren met **HOUTBESCHERMENDE GRONDVERF**, binnen met **HOUTGRONDERING**; ijzer en staal gronden met oplosmiddelhoudende **ROESTWERENDE GRONDVERF**; zink, aluminium en hard pvc gronden met watergedragen **UNIVERSELE GRONDVERF**; na droging licht opschuren.
- **Plamuren:** eventuele oneffenheden wegwerken met **VLAKPLAMUUR**.
- **Voorstrijken:** 1 x met **KUNSTSMEEDLAK**; na droging licht opschuren.
- **Eindlaag:** 1 x **KUNSTSMEEDLAK**, buiten 2 x.

Oude afwerkingen vernieuwen:

Oude verflagen die nog in goede staat zijn, opschuren, schoonmaken en overlakken met onverdunde **KUNSTSMEEDLAK**. Afbladderende en niet-belastbare oude verflagen volledig verwijderen (afbijten, afschuren). Daarna bij de laagopbouw op dezelfde manier te werk gaan als is aangegeven voor nieuwe afwerkingen.

Technische aanwijzingen:

Niet verwerken bij een lagere lucht- en objecttemperatuur dan +5 °C. Niet geschikt voor ramen en deuren, zitmeubels en andere mechanisch belaste oppervlakken. Niet in contact brengen met kunststoffen die weekmakers bevatten (bijv. afdichtingsprofielen, kit, enz.). Niet mengen met andere soorten materialen.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met water en zeep.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten.

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met lakresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC).

Veiligheidsadviezen:

Ook bij de verwerking van lakken die weinig schadelijke stoffen bevatten, moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na verwerking voor een goede ventilatie zorgen. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terechtkomt. Bij het schuren een stofmasker dragen.

Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

Samenstelling:

Acrylaatcopolymeerdispersie, roet, calciumcarbonaat, bariumsulfaat, silicaten, water, glycolether, additieven, conserveringsmiddelen (benzisothiazolinon en pyrithionzink). Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 130 g/l (2010).

Dit product bevat max. 100 g/l VOC.

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany