

**6163**  
**swingcolor®**  
**HOUTISOLEERGROND**

BINNEN / BUITEN

- mat, wit
- speciale grondlaag voor hout
- voorkomt verkleuring van het hout
- sterk isolerende en afsluitende werking

watergedragen

---

## Eigenschappen

- kationisch polymerisaathars
- voor alle loof- en naaldhoutsoorten
- speciale grondlaag voor hout
- voorkomt verkleuring van het hout
- sterk isolerende en afsluitende werking
- gemakkelijk verwerkbaar

## Toepassing:

Geschikt voor b.v. vakwerk, lambriseringen, overhangende daken, pergola's, houten omheiningen, ramen en deuren, enz.

## Droging:

Stofdroog na ca. 30 minuten. Overschilderbaar na ca. 8 uur.

## Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 6-8 m<sup>2</sup> / 750 ml.

## Gereedschappen:

Lakrollers of -kwasten voor watergedragen lakken. Gebruik alleen schoon en ongebruikt gereedschap.

## Vorbereiding / laagopbouw:

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, vast, droog en vrij van losmiddelen zijn (bijv. olie, vet, was). Nieuw hout schuren en schoonmaken. Was harsrijk hout af met bijvoorbeeld nitroverdunner. Onbeschadigde oude laklagen aanloggen en schuren. De inhoud goed omroeren voor gebruik. Voorwerpen en onderdelen die niet geschilderd mogen worden zorgvuldig afdekken of afplakken.

## Nieuw schilderwerk:

- **Grondlaag:** impregneer onbewerkt hout buitenshuis met **HOUTVOORSTRIJKMIDDEL**.
- **Voorstrijken:** de af te sluiten ondergrond afhankelijk van de eisen 1x met **HOUTISOLEERGROND** voorstrijken. Knoesten en houtsoorten met veel inhoudsstoffen 2x voorstrijken.
- **Eindlaag:** afhankelijk van de gekozen laagopbouw met **2in1 LAK** watergedragen of **HOUTBESCHERMENDE VERF**.

## Renovatieprojecten:

Niet-dragende oude lagen en grijze houtsoorten tot op de dragende ondergrond afschuren, schoonmaken en vervolgens dezelfde laagopbouw aanbrengen als bij onbehandelde ondergronden.

## Technische opmerking:

Niet verwerken bij een temperatuur van minder dan +5 °C. Het gebruikte gereedschap na reiniging niet meer gebruiken voor andere materialen. Niet mengen of aankleuren met andere materialen.

**Verdunnen:** Niet verdunnen.

## Reiniging van het gereedschap:

Na gebruik onmiddellijk reinigen met lauw water en zeep.

**Opslag:**

Koel (niet kouder dan +5° C), droog en goed afgesloten.

**Afvalverwerking:**

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met lakresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC).

**Veiligheidsadviezen:**

Ook bij de verwerking van lakken die weinig schadelijke stoffen bevatten, moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij spuitwerkzaamheden een combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Bij schuurwerkzaamheden een stoffilter P2 gebruiken. Tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen vermeden te worden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terechtkomt.

**Samenstelling:**

kationisch polymerisaathars, titaandioxide, bariumsulfaat, silicaten, water, glycolether, additieven. Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het technisch informatieblad.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/g): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOC.

**Produced for:**

NL  
BAUHAUS Nederland C.V.  
Regulierenring 2G  
3981LB Bunnik  
NEDERLAND  
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany