

## Holzgrund wasserbasiert

Innen / Außen



INNEN UND  
AUßEN



STREICHEN



FEUCHTIGKEITS-  
REGULIEREND



ÜBERARBEITBAR  
NACH  
12 STUNDEN

Farblos – geruchsarm – feuchtigkeitsregulierend – offenporig

### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Hochtransparente, offenporige Grundierung für alle Hölzer innen und außen. Optimale Grundierung für Holzlasuranstriche. Umweltfreundlich, weil schadstoffarm. Er ist geruchsarm, leicht zu verarbeiten, Wasser abweisend, feuchtigkeitsregulierend und wetterbeständig. Geeignete Untergründe sind alle maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteile, z. B. Fenster, Fensterläden, Türen, Zäune, Vertäfelungen, Verkleidungen.

GISCODE: BSW30

#### Farbtöne

Farblos

#### Glanzgrad

Seidenmatt

#### Inhaltsstoffe

Acrylat-Copolymer-Dispersion, Wasser, Glykolether, Additive und Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon und Zinkpyrithion)

#### Dichte

Ca. 1,04 g/cm<sup>3</sup>

### 2. Verarbeitung

#### Verarbeitungstechniken

Rollen, streichen (langborstiger Kunststoffborstenpinsel)

#### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

#### Verbrauch

Ca. 90 - 100 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

#### Verdünnen

swingcolor® Holzgrund ist verarbeitungsfertig eingestellt und sollte nicht verdünnt werden.

#### Abtönen/Mischen

Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen, da ansonsten die produktspezifischen Eigenschaften nachteilig verändert werden.

#### Verarbeitungshinweise

Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Für einen wirksamen Schutz im Außenbereich empfehlen wir, unbehandeltes Holz mit swingcolor® Holzschutz-Grund vorzubehandeln. Lasuren mit dem Pinsel stets in Faserrichtung aufbringen. Das milchige Aussehen der Grundierung beim Auftragen ist produktspezifisch und geht bereits mit dem Antrocknen zurück. Die Grundierung nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen Kunststoffen wie Dichtprofilen/Dichtstoffen usw. bringen. Verwenden Sie weichmacherfreie Profile.

#### Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Oberflächentrocken nach ca. 1 Stunde, überarbeitbar nach Trocknung über Nacht. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

**Vorbereitung und Anstrichaufbau**

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Unbehandeltes Holz anschleifen und säubern. Der Feuchtigkeitsgehalt darf gemäß BFS-Merkblatt Nr. 18 bei maßhaltigen Bauteilen 15% bzw. begrenzt maßhaltigen Bauteilen 18% nicht

überschreiten. Nicht tragfähige und geschlossporige, filmbildende Altanstriche sowie vergrautes Holz bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen, reinigen und danach Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe vornehmen. Offenporige Altasuren säubern und gründlich anschleifen.

| Untergründe            | Grundierung  | Voranstrich                            | Zwischen- und Schlussanstrich  |
|------------------------|--|--|--|
| unbehandelte Holzteile | 1x Holzgrund   | abgestimmt auf die Schlussbeschichtung | je nach Anforderung 1 - 2x eine wasserbasierte Lasur oder einen wasserbasierten Decklack |
| intakte Lasuranstriche | nur unbehandelte Holzstellen/ Schadstellen<br>1x Holzgrund |  |  |

**3. Nach der Verarbeitung**

**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Vollständig eingetrocknete Lasurreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

**Werkzeugreinigung**

Nach Gebrauch sofort mit Wasser und Seife.

**Lagerung/Transport**

Kühl, trocken und gut verschlossen, aber nicht unter +5 °C  
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

**4. Wichtige Hinweise**

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Grundierungen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.

**5. Allgemeines**

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6178)