



Baunit Sanova S

Sanier & Sockelputz



Produkt	Werksgemischter, wasserabweisender Trockenfertigmörtel mit verringerter kapillarer Wasseraufnahme für händische und maschinelle Verarbeitung gemäß ÖNORM EN 998-1.																				
Zusammensetzung	Zement, Kalkhydrat, Putzsande, Zusätze.																				
Eigenschaften	Wasserdampfdurchlässig, mech. hoch beanspruchbar, Porenraum für Salzeinlagerung, einfach verarbeitbar.																				
Anwendung	Als Sanierputz für stark mechanisch beanspruchtes und feuchtigkeitsgefährdetes Mauerwerk und als Sockelputz auf Mauerwerk aller Art.																				
Technische Daten	<table><tr><td>Normeneinstufung:</td><td>R – CS II nach ÖNORM EN 998-1</td></tr><tr><td>Größtkorn:</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Druckfestigkeit (28 d):</td><td>ca. 3,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Wärmeleitzahl λ:</td><td>ca. 0,8 W/mK</td></tr><tr><td>μ-Wert:</td><td>ca. 12</td></tr><tr><td>Trockenrohdichte:</td><td>1500 kg/m³</td></tr><tr><td>Wasserbedarf:</td><td>ca. 5 l/Sack</td></tr><tr><td>Materialverbrauch:</td><td>ca. 16 kg/m² bei 10 mm Putzdicke</td></tr><tr><td>Mindestputzdicke:</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>Max. Putzdicke:</td><td>20 mm je Arbeitsschritt</td></tr></table>	Normeneinstufung:	R – CS II nach ÖNORM EN 998-1	Größtkorn:	2 mm	Druckfestigkeit (28 d):	ca. 3,0 N/mm ²	Wärmeleitzahl λ :	ca. 0,8 W/mK	μ -Wert:	ca. 12	Trockenrohdichte:	1500 kg/m ³	Wasserbedarf:	ca. 5 l/Sack	Materialverbrauch:	ca. 16 kg/m ² bei 10 mm Putzdicke	Mindestputzdicke:	20 mm	Max. Putzdicke:	20 mm je Arbeitsschritt
Normeneinstufung:	R – CS II nach ÖNORM EN 998-1																				
Größtkorn:	2 mm																				
Druckfestigkeit (28 d):	ca. 3,0 N/mm ²																				
Wärmeleitzahl λ :	ca. 0,8 W/mK																				
μ -Wert:	ca. 12																				
Trockenrohdichte:	1500 kg/m ³																				
Wasserbedarf:	ca. 5 l/Sack																				
Materialverbrauch:	ca. 16 kg/m ² bei 10 mm Putzdicke																				
Mindestputzdicke:	20 mm																				
Max. Putzdicke:	20 mm je Arbeitsschritt																				
Einstufung lt. Chemikaliengesetz	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und Rates vom 18.12.2006) unter www.baunit.com oder fordern das SDBL beim jeweiligen Herstellerwerk an.																				
Lagerung	Trocken auf Holzrost 9 Monate foliiert lagerfähig.																				
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors gemäß ÖNORM EN 998-1.																				
Lieferform	Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg																				
Untergrund	Die Putzgrundprüfung hat nach den Richtlinien der ÖNORM B 3345 und B 3346 zu erfolgen. Der Untergrund muss sauber, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Bei örtlich erhöhtem Salzanfall und/oder Feuchtigkeit aus dem Untergrund sind besondere Maßnahmen zu treffen (z.B. trocken abbürsten, Salzsäure, Horizontal- und/oder Vertikalabdichtung). Schadhafte Mörtelfugen sind 2 cm tief auszukratzen und rechtzeitig wieder zu verschließen (z.B. mit Baunit Sanova S), Altputzflächen ca. 1 m über die letzte sichtbare schadhafte Stelle abschlagen. Abgeschlagenes Altmateriale sofort restlos von der Baustelle entfernen. Moose, Algenbewuchs, Vergrünungen sind z. B. mit Baunit FungoFluid zu beseitigen. Vor Aufbringung von Baunit Sanova S ist der Putzgrund mit Baunit SanovaPre vorzuspritzen.																				
Verarbeitung	Je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes und je nach Witterung ist dieser vorzunässen.																				

Baumit Sanova S darf mit keinem anderen Produkt gemischt werden und wird mit bauüblichen Freifallmischern angemischt (3 – 5 Minuten Mischzeit). Für die Bearbeitung mit einer Putzmaschine ist diese mit speziellen Nachmischern (z.B. Rotoquirl) auszurüsten.

Baumit Sanova S wird mit der Kelle angeworfen oder mit der Putzmaschine raupenförmig aufgebracht. Putzdicken bis 2 cm in einem Arbeitsschritt, darüber in mehreren Arbeitsschritten arbeiten. Ausreichende Standzeit (mind. 1 Tag jedoch max. 2 Tage) zwischen den einzelnen Arbeitsschritten beachten!

Als Unterputz wird Baumit Sanova S grob abgezogen bzw. mit der H-Kartätsche bei maschinellem Auftrag planeben abgezogen.

Empfohlen wird Baumit Sanova S im Sockelbereich mit geeignetem Reibbrett zu verreiben oder die Oberfläche als Kratzputz auszuführen.

Hinweise und Allgemeines

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen. Keine anderen Produkte zumischen.

Frische Putzflächen sind vor zu rascher Austrocknung zu schützen (z.B. mind. 2 Tage feucht halten).

Vor jeder weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 10 Tage pro cm Putzdicke einzuhalten.

Achtung: Das Aufbringen von Baumit SanovaFine ohne flankierende Maßnahmen und auf erhärtetem Baumit Sanova S ist nicht möglich!

Wird Baumit Sanova S unter Terrain (Traufenpflaster etc.) geführt, so ist in diesem Bereich der Putz durch eine entsprechende Abdichtung gegen Feuchtigkeit zu schützen.

Die Funktionsdauer eines Saniersystems hängt wesentlich vom Feuchtigkeitsnachschieb und Salzanfall aus dem Untergrund ab. Zweckmäßig ist deshalb, als Zusatzmaßnahme einen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit in das Mauerwerk einzusetzen.

Endbeschichtungen

Für die Verarbeitung der Farbanstriche und Oberputze sind die jeweils gültigen Produktdatenblätter und Verarbeitungsrichtlinien heranzuziehen und gegebenenfalls Musterflächen anzulegen!

Innenbereich:

Alle Baumit Innenfarben sind möglich, jedoch empfehlen wir mineralische Farben zur Sicherstellung der Atmungsaktivität.

Außenbereich:

Alle Baumit Oberputze (Dünnschichtdeckputze) oder Fassadenfarben sind möglich, jedoch empfehlen wir mineralische Farben zur Sicherstellung der Atmungsaktivität.

Für Silobaustellen erforderliche Anschlüsse:

Strom: 380 Volt, 25 Ampere, träge abgesichert

Wasser: mindestens 3 bar, Anschluss ¾ Zoll

Zufahrt: muss für Schwer-LKW befahrbar und ständig frei sein

Siloaufstellflächen: mind. 3 x 3 m, auf tragfähigem Boden

Maße und Gewichtsangaben unserer Silos und Aufstellfahrzeuge sind dem Siloblatt zu entnehmen.

**Rechtliche
Hinweise**

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.