

Fecha de Alta

30-04-2010

Versión

8 - 23/09/2016



FAMILIA IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS

LÍNEA IMPERMEABILIZACION

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Impermeabilizante acrílico elástico para prevenir la formación de goteras en cubiertas y terrazas y de filtraciones en fachadas. Su elasticidad evita la formación de fisuras provocadas por cambios de temperatura. De gran resistencia, adherencia y transitable de paso limitado.

## USOS

Exterior/Interior

Fachadas

Tela asfáltica

Mortero de cemento

Ladrillo poroso

## PROPIEDADES

- Elasticidad
- Impermeable
- Cumple normas de estanqueidad
- Perfecta fusión entre manos
- No acumula peso sobre la estructura
- Seca por evaporación
- Buena adherencia
- Larga duración

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color EXPRESA ANTIGOTERAS BLANCO

Acabado Semimate

Peso específico  $1,28 \pm 0,05 \text{ kg/l}$ Viscosidad  $200 \pm 25 \text{ PO}$ Sólidos en volumen  $46 \pm 1$ Sólidos en peso  $60 \pm 1$ VOC Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):  $1,32 \text{ g/l}$ 

Rendimiento aprox. por mano En función del uso del producto

Secado tacto  $(20^\circ\text{C HR } 60\%): 2-4 \text{ h}$ Repintado  $(20^\circ\text{C HR } 60\%): \text{mínimo } 24 \text{ h}$ 

Colores Blanco 102, Rojo 107, Negro 105, Gris 189, Teja 5000

Clasificación AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 7b2

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Según DTU 59.1

## Soportes Nuevos

Morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (mínimo 30 días).
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas, lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznales con Fijador adecuado.

Fecha de Alta

30-04-2010

Versión

8 - 23/09/2016

7. Masillar los defectos del soporte con plaste de Exteriores.

### Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste de Exteriores los defectos del soporte
5. Tratar con fungicida los soportes con moho.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Sanear la superficie eliminando todo tipo de suciedad, musgo, moho, etc. y lavar con agua limpia no contaminada.
- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir ligeramente el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C. Ni con riesgo de lluvia inminente. La temperatura del soporte ha de estar por encima de 5 °C para evitar su congelación.

En superficies horizontales.

Moteros de cemento:

- Aplicar una mano de Fijador convenientemente diluido, de tal modo que el acabado quede mate, pero con la máxima cantidad posible de Fijador. Es muy recomendable aplicar posteriormente, y en cualquier caso, una mano de Revestimiento rugoso muy diluido, que mejora la adherencia y facilita la incorporación de la malla de fibra de vidrio, en su caso. Las sucesivas manos de Impermeabilizante se aplicarán dejando transcurrir 24 horas entre ellas como mínimo.
- Tras la preparación del soporte se recomienda aplicar una cantidad de producto igual o superior a 1,5 l/m<sup>2</sup> en varias manos.
- Es muy recomendable colocar una malla de fibra de vidrio cuadriculada de aproximadamente 55 gr/m<sup>2</sup> tejida, con el fin de garantizar mayor resistencia. Se incorporará en la mano intermedia y nunca sobre el soporte directamente, obtendremos de este modo mayores resistencias mecánicas.

Ladrillo, rasilla catalana y tela asfáltica:

- Es muy recomendable aplicar una vez saneada la superficie, y en cualquier caso, una mano de Revestimiento rugoso muy diluido, que mejora la adherencia y facilita la incorporación de la malla de fibra de vidrio, en su caso.

En fachadas.

- Tras la imprimación aplicar una primera mano convenientemente diluida y termidar con las manos necesarias para dejar la cantidad de producto deseada. Para un buen funcionamiento se recomienda aplicar en capa gruesa, un mínimo de 0,6 l/m<sup>2</sup> en varias manos.

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

| Método de aplicación | Dilución orientativa |
|----------------------|----------------------|
| Brocha               | 0-5%                 |
| Rodillo              | 0-5%                 |
| Pistola air less     | 0-15%                |
| Pistola air mix      | 0-15%                |
| Pistola aerográfica  | 0-15%                |
| Turbo baja presión   | 0-15%                |

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

|                                        | Imprimación                                   | Intermedia                | Acabado                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Soporte enmohecido</b>              |                                               |                           |                                         |
| <b>MAX</b>                             | Fungicida + igual según soporte               | igual según soporte       | igual según soporte + Aditivo Fungicida |
| <b>STD</b>                             |                                               |                           |                                         |
| <b>Antiguas pinturas en mal estado</b> |                                               |                           |                                         |
| <b>MAX</b>                             | Elimiar + Fijador + Exp. Cubiertas y Terrazas | Exp. Cubiertas y Terrazas | Exp. Cubiertas y Terrazas               |

Fecha de Alta

30-04-2010

Versión

8 - 23/09/2016

|            |                                              |                           |                           |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>STD</b> | Eliminar + Exp. Cubiertas y Terrazas diluido | Exp. Cubiertas y Terrazas | Exp. Cubiertas y Terrazas |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|

**Antiguas Pinturas en Buen Estado**

|            |                                   |                           |                           |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>MAX</b> | Exp. Cubiertas y Terrazas         | Exp. Cubiertas y Terrazas | Exp. Cubiertas y Terrazas |
| <b>STD</b> | Exp. Cubiertas y Terrazas diluido |                           | Exp. Cubiertas y Terrazas |

**Ladrillo**

|            |                                   |                           |                           |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>MAX</b> | Exp. Cubiertas y Terrazas diluido | Exp. Cubiertas y Terrazas | Exp. Cubiertas y Terrazas |
| <b>STD</b> | Exp. Cubiertas y Terrazas diluido |                           | Exp. Cubiertas y Terrazas |

**Soportes deleznales**

|            |                                             |                           |                           |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>MAX</b> | Fijador + Exp. Cubiertas y Terrazas diluido | Exp. Cubiertas y Terrazas | Exp. Cubiertas y Terrazas |
| <b>STD</b> | Exp. Cubiertas y Terrazas diluido           |                           | Exp. Cubiertas y Terrazas |

**Mortero de cemento**

|            |                                             |                           |                           |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>MAX</b> | Fijador + Exp. Cubiertas y Terrazas diluido | Exp. Cubiertas y Terrazas | Exp. Cubiertas y Terrazas |
| <b>STD</b> | Exp. Cubiertas y Terrazas diluido           |                           | Exp. Cubiertas y Terrazas |

**SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

**NOTA**

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

**FORMATOS**

0.75 L, 4 L, 12 L