



AC410 Solyplast

MADERA

Versión 07/2011

NATURALEZA DEL PRODUCTO

Sellador acrílico

DESCRIPCIÓN

Masilla sellante de un solo componente, a base de una mezcla de polímeros sintéticos silanizados, de gran elasticidad y aspecto brillante, pintable y barnizable una vez seca.

Este producto está especialmente formulado para el sellado de frentes de armarios y juntas de madera que se deben pintar o barnizar.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Alta elasticidad
- Elevada adhesión
- Juntas pintables y barnizables
- Acabado brillante
- Fácil aplicación y alisado

CAMPOS DE APLICACIÓN

CARPINTERÍA

- Frente de armarios
- Carpintería de madera en general

SELLADO

- Estanterías con obra
- Marcos puertas y ventanas
- Zócalos y rodapiés con obra
- Juntas de parquet con pared

SOPORTES

Madera, Estratificados, Metales, Hormigón, Hormigón celular, Cemento, Fibrocemento, Ladrillo, Piedra, Mármol, Yeso.

Otros soportes deben ser ensayados previamente.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Las superficies a sellar deben estar exentas de polvo, grasa y humedad.

Cortar la boquilla a la medida del grosor del cordón que se quiera conseguir.

No utilizar en juntas de contacto permanente con agua.

Alisar antes de formación de película.

Los útiles pueden limpiarse con agua.

Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de conservación del producto.

DATOS TÉCNICOS

Características del producto antes de secar:

Base	Polímeros sintéticos silanizados
Secado	Evaporación de agua
Consistencia	Pasta tixotrópica
Densidad	Aprox. 1,07g/cm ³
Deslizamiento	Aprox. 0mm (NF-P 85501)
Formación de piel	Aprox. 30 min (20°C-50% HR)
Velocidad de secado	Aprox. 1-2 mm/24 h
Temperatura de aplicación	Entre 5°C y 35°C

Características del producto seco:

Olor	Sin olor
Dureza Shore A	Aprox. 10
Módulo a la ruptura	Aprox. 0,280 MPa (NF-P85507)
Elongación a ruptura	Aprox. > 1000% (NF P-85507)
Resistencia térmica	-20°C a 70°C

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 300 ml

ALMACENAMIENTO

18 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre 5°C y 25°C

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Ver la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad del producto.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. En caso de duda, deberá consultar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.