



NO MAS CLAVOS INVISIBLE

Hoja de Datos técnicos
Versión: 23/04/2012

Tecnología Avanzada: Adhesivo extra-fuerte de máximo agarre inicial
Para un acabado perfecto: Seca TRANSPARENTE

Tipo de adhesivo:

Adhesivo acrílico en base acuosa.
No contiene disolventes.

Campo de aplicación:

No Mas Clavos Invisible es un adhesivo de montaje **extra-fuerte**, que al secar **Transparente** garantiza un resultado perfecto.

No Mas Clavos Invisible ofrece el **máximo agarre inicial** gracias a su nueva tecnología **Instant Tack**, sin necesidad de usar sujeciones temporales en la gran mayoría de aplicaciones. Su elevada resistencia final lo convierte en un sustituto ideal de clavos y tornillos en la mayoría de trabajos de bricolaje.

Pega madera, plásticos (excepto PE, PP y teflon), metales no oxidables, ladrillo, cristal, cerámica, yeso y poliestireno.

No es adecuado para pegar espejos.

Una de las dos superficies a unir debe ser porosa.

Características de empleo:

- Preparación del soporte:

Las superficies a unir deben estar secas y limpias de polvo y grasa.
Se recomienda lijar paredes pintadas y maderas barnizadas.
Las superficies muy irregulares deben ser niveladas.

- Aplicación del producto:

1. Cortar la boca del cartucho (o tubo). En el caso de cartucho, enroscar la cánula y cortarla a la medida deseada.

2. Aplicar el producto (en el caso de cartucho, con la ayuda de una pistola) en una de las dos superficies a unir.

a) Superficies pequeñas:

Aplicar un cordón continuo de adhesivo en el dorso de la pieza.

b) Superficies grandes:

Aplicar el adhesivo a lo largo del perímetro de la pieza a unos 5 cm del borde.

Si la pieza es muy grande aplicar cordones adicionales separados unos 30 cm entre sí.

En ambos casos asegurarse de que al efectuar la unión quedará una capa fina de adhesivo, entre ambas superficies.

3. Realizar inmediatamente la unión.

4. Después del uso limpiar la boquilla y tapar. Guardar el producto en un lugar fresco y seco.

- Tiempo de trabajo:

Desde la aplicación hasta la unión de las dos superficies puede transcurrir un máximo de 15 minutos. Este tiempo puede variar dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.

- Agarre inicial:

Hasta 100Kg/m²

- Tiempo de endurecimiento:

Alrededor de 48 horas en función de la porosidad de los materiales.

Estos tiempos pueden variar dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente.

- IMPORTANTE:

CUANDO SE UNEN OBJETOS MUY PESADOS ES NECESARIO UTILIZAR UNA SUJECCIÓN HASTA QUE EL ADHESIVO ESTÉ ENDURECIDO.

Propiedades del adhesivo endurecido:

- Color:

Transparente tras secar

Para una buena transparencia al secar, el grosor del adhesivo no debe ser superior a 2mm.

- Resistencia térmica:

De -20 °C a + 70 °C.

No aplicar el adhesivo a menos de +10 °C.

- Resistencia Final:

Hasta 60 Kg/cm² (DIN EN 205)

- Resistencia al agua

La presencia de agua puede redispersar el producto.

No utilizar el producto sobre superficies permanentemente húmedas o mojadas. No se recomienda su utilización para exteriores donde el producto pueda estar en contacto con el agua.

Otras propiedades:

Seguro y fácil de usar.

Los excesos de adhesivo no endurecido pueden eliminarse frotando con un paño húmedo. Una vez endurecido el producto solo se puede extraer de forma mecánica.

Presentación:

Tubos de 120g , 200g, Cartuchos de 310g.

Condiciones de almacenamiento:

El producto debe ser almacenado entre 10 °C y 25 °C. Cerrar bien después de usar.

Plazo de validez:

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 24 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

Importante

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA, S.A.
Córcega 486
08025 Barcelona
Tel. (+34) 93.290.40.00
Fax. (+34) 93.290.47.78