

CEMENTO COLA MULTIUSOS

FLEXIBLE

Fijación de baldosas, porcelánico, mosaicos y material pétreo.

Pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.

Especial piscinas, fachadas y climatización radiante.



Descripción y usos del producto

Adhesivo deformable, monocomponente, sin descuelgue y de tiempo de trabajo elevado, permitiendo de esta forma la rectificación de piezas mal colocadas.

Sus excelentes prestaciones, hacen de este adhesivo un producto idóneo para la colocación de cualquier tipo de cerámica (con o sin absorción), mármoles, granitos y piedras naturales o reconstituidas, incluso piezas cerámicas de espesor muy fino (hasta 3 mm)

Su uso se hace extensivo en interiores, exteriores y revestimientos de fachadas, sobre soportes de mortero de cemento, hormigón, etc., siendo apto para la colocación de pavimentos de tráfico intenso, sobre suelos con climatización radiante, todo tipo placas de cartón yeso e incluso para la superposición de piezas cerámicas.

‘Uso en interiores y exteriores’

Su aplicación permite hasta 15 mm de espesor, solucionando con ello posibles problemas de planeidad en el soporte y garantizando además un nulo deslizamiento vertical de la cerámica a colocar.



Modo de empleo

- 1 Limpiar el soporte.
- 2 Agua de amasado: 0,600 litros / bolsa 2 kg.
- 3 Tiempo de fraguado: 4—6 horas.
- 4 Tiempo de utilización: 30 minutos.
- 5 Limpiar las herramientas con agua..

Recomendaciones

Temperatura de aplicación: de +5°C a +30°C.

Mezclar hasta conseguir una pasta consistente.

Aplicar con llana dentada sobre el soporte y/o sobre toda la superficie de la baldosa.

Colocar y macizar la pieza dejando una junta de 3 a 5 mm.

Limpiar las herramientas y las baldosas con agua inmediatamente después de usar.

No aplicar sobre soportes metálicos, yeso, escayola o de similar naturaleza.

No utilizar sobre soportes con humedad superior al 3 %.

Características

Color: Blanco.

Adhesivo de altas prestaciones tipo C2TE S1

Espesor: hasta 15 mm.

Tiempo de fraguado: 4—6 h.

Tiempo de ajuste: 30 min.

Consumo: 2,5—3 kg/m².

Adherencia inicial: > 10 kg / cm².

Almacenaje: 12 meses en condiciones normales.

Rendimiento

Encolado simple: +/- 2,5 kg /m².

Doble encolado: +/- 5,5 kg /m².

Presentación y suministro

Envase de 2 kg:

Bolsa de polipropileno de 2 kg en cubeta de plástico mezcladora.

Envase de 6 kg:

3 bolsas de polipropileno de 2 kg (3 x 2 kg) en cubeta de plástico mezcladora.

Consejos de Seguridad



GHS07

Indicaciones de seguridad

H315 provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

P261 Evitar respirar el polvo.

P280 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

1999/45/CE El producto contiene reductor de Cromo VI, el periodo de eficacia declarada es el indicado en el envase.

