

DEFINIÇÃO - DEFINICIÓN - DEFINITION

Aglomerado de partículas de madeira para utilização geral em ambiente húmido.

Aglomerado de partículas de madeira para utilización general en ambiente húmedo.

Wood particleboard for general use in humid conditions.

APLICAÇÕES - APLICACIONES - USES

Mobiliário, especialmente em situações onde exista risco de humidade ocasional. Construção; cofragem, base de coberturas, base de pavimentos.

Mobiliario, especialmente en las situaciones de riesgo de humedad ocasional. Construcción, encofrados, base de cubiertas, base de suelos.

Furniture, especially when there is a risk of occasional humidity. Shuttering, roof base, floor base

DIMENSÕES E ESPESSURAS STANDARD - MEDIDAS Y ESPESORES STANDARD - STANDARD SIZES & THICKNESSES

Consultar catálogo "Oferta de Serviço".

Consultar catálogo "Oferta de Servicio".

Check the "Service Proposal" brochure.

TOLERÂNCIAS-TOLERANCIAS-TOLERANCES

	ESPESSURA-ESPESOR-THICKNESS (mm)							REF.
	>4-5	>6-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40	>40	
Comprimento e largura/Largo y ancho/Length & width (mm/m)	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	EN 324-1
Espessura/Espesor/Thickness (mm)	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	EN 324-1
Esquadria/Escuadria/Squareness (mm/m)	2	2	2	2	2	2	2	EN 324-2

PROPIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS - PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS - PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES


	ESPESSURA-ESPESOR-THICKNESS (mm)						REF.
	>6-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40		
Resistência à flexão/Resistencia a flexión/Bending strength (N/mm²) – min.	15,0	14,0	12,0	11,0	9,0		EN 310
Módulo de elasticidade/Módulo de elasticidad/Modulus of elasticity (N/mm²) – min.	2050	1950	1850	1700	1550		EN 310
Resistência à tracção/Resistencia a tracción/Internal bond(N/mm²) – min.	0,45	0,45	0,40	0,35	0,30		EN 319
Arranque da camada externa/Tracción superficial/ Surface soundnesse (N/mm²) – min.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		EN 311
Teor de humidade/Humedad residual/Moisture content (%) – gama/rango/range	5 - 13	5 - 13	5 - 13	5 - 13	5 - 13		EN 322
Inchamento/Hinchamiento/Thickness swelling (24 h) (%) – max.	14	14	13	13	12		EN 317
Teor de formaldeído/Contenido en formaldehído/Formaldehyde potential (mg/100g) – max.							
Classe/Clase/Class E1	8	8	8	8	8		EN 120
Resistência à humidade/Resistencia a la humedad/Moisture resistance							
Resist. tracção/Resist. tracción/Internal bond (N/mm²) – min.	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09		EN 321
Inchamento/Hinchamiento/Thickness swelling (%) – max	14	13	12	12	11		EN 321

Produto com marcação CE segundo a Norma Europeia EN 13986
Producto con marcado CE de acuerdo con la Norma Europea EN 13986
CE marked product according to European Standard EN13986

Fabricado numa linha de produção certificada ISO 9001
Fabricado en una línea de producción certificada ISO 9001
Produced in an ISO 9001 registered plant



TAFIBRA^T
creamos tu entorno



 **SONAE
INDUSTRIA**

PORTUGAL

Lugar do Espido - Via Norte / 4470-909 Maia
Tel. +351 229 360 100 / Fax. +351 229 360 150
e-mail: sonae.tafibra@sonaeindustria.com
www.tafibra.com / www.sonaeindustria.com

ESPAÑA

Oficinas Centrales

Ronda de Poniente, 6-B / Centro Empresarial Euronova
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel. +34 918 070 700 / Fax. +34 918 070 705/706
e-mail: comercial@tafibra.es
www.tafibra.com / www.sonaeindustria.com

Delegación Cataluña

Tel. +34 977 524 583 / Fax. +34 977 524 552

Delegación Centro

Tel. +34 918 070 707 / Fax. +34 918 070 704

Delegación Galicia

Tel. +34 986 758 304 / Fax. +34 986 758 308

Delegación Levante

Tel. +34 961 217 280 / Fax. +34 961 212 559

Delegación Noroeste

Tel. +34 983 420 606 / Fax. +34 983 420 623

Delegación Norte

Tel. +34 945 384 344 / Fax. +34 945 384 374

Delegación Sur

Tel. +34 953 648 020 / Fax. +34 953 648 021

Representación en Canarias

Tel. +34 928 264 143 / Fax. +34 928 222 003

Export Department

Lugar do Espido - Via Norte - Apartado 1207
4470-909 Maia - Portugal
Tel. +351 229 360 172 / Fax. +351 229 360 170
e-mail: export@sonaeindustria.com