

Weber Beamix Voegmortel grijs



- Makkelijk verwerkbaar
- Kleurvaste voegmortel
- Meerdere voegafwerkingstypen mogelijk

Weber Beamix Voegmortel grijs is een comfortabel en lang verwerkbare voegmortel, die zorgt voor een mooie afwerking na het metselen. De eigenschappen van de grijze voegmortel zorgen voor een intense kleurervaring. Weber Beamix Voegmortel is ook verkrijgbaar in de kleuren lichtgrijs en antraciet.

Toepassing

- Voegbreedtes >8 mm en een minimale uitkrabdieptes van 10 mm.
- Het voegen van metselwerk van bakstenen en metselstenen zoals keramische blokken, kalkzandstenen binnen, beton-stenen en blokken, steenstrips en natuursteen

Leveringsvorm

Plastic zak à 15 kg en plastic zak à 5 kg

Product eigenschappen

Weber Beamix voegmortel grijs is een zeer comfortabel verwerkbare voegmortel. De grijze voegmortel levert een intense volle kleur als eindresultaat.

Kleur

Weber Beamix Voegmortel is leverbaar in de volgende kleuren; Lichtgrijs (5 & 15 kg), Grijs (5 & 15 kg), Antraciet (5 kg)

Certificeringen

- **Weber Beamix Voegmortel** is CE gecertificeerd volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie M15. Prestatiemortel: Metselmortel voor dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en buiten.
- **Weber Beamix Voegmortel** wordt geleverd onder KOMO en BSB certificaat. KOMO certificaatnummer 701-jj-M. BSB certificaatnummer 701-jj-BBKM

Gereedschap

Troffel, voegspijker, boorspindel, boormachine (600 t/min.).

Verbruik

- Waalformaat (210X100X50), 12 mm voegdikte: ± 7,5 kg m²
- Dikformaat (210X100X65), 12 mm voegdikte: ± 6,5 kg m²
- Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en dienen derhalve slechts als indicatie.

Dosering

± 0,4 ltr. leidingwater op 5 kg. Weber Beamix Voegmortel.

Weber Beamix Voegmortel grijs

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Verwijder stof- en mortelresten uit de voegen met een harde borstel droog of met water. Het te voegen metselwerk moet vooraf voldoende bevochtigd zijn. (Afhankelijk van het zuigvermogen van de stenen c.q. steenstrips matig dan wel sterk voorbevochtigen met water).

Aanmaken

Gebruik voor 1 kg mortel 0.075 - 0.085 liter water. Mengen (machinaal): meng de voegspecie bij voorkeur in een tegenstroom- of dwangmenger of in een speciekuip met boerspindel. Meng minimaal gedurende 2 minuten totdat een homogene voegspecie ontstaat. Onvoldoende gemengde voegspecie geeft een mindere kwaliteit voeg en brengt het risico van kleurverschillen met zich mee.

Verwerken

Aangemaakte voegspecie is verwerkbaar gedurende ca. 2 uur, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur. De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0 °C komen. De chemische reactie van cement met water staat nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 °C, het gevolg hiervan is dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvindt. Bevriezing kan vervolgens tot vorstschade leiden. Wij adviseren u om maatregelen te treffen om het vers metselwerk te beschermen tegen vorst en uitdroging als de verwachte gemiddelde temperatuur tussen 9:00 uur 's ochtends en 9:00 uur de volgende ochtend lager zal zijn dan 4 °C of als er 's nachts meer dan 1 graad vorst wordt verwacht en. Verwerk de voegmortel op vorst- en ijsvrije stenen.

Uitvoering: zorg, om vervuiling te voorkomen, voor schoon en roestvrij gereedschap. Breng de voegspecie gelijkmatig aan in de voeg. Zorg voor een goede verdichting van de voeg m.b.v. een voegspijker.

Afwerken

Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het voegwerk tegen tocht en uitdroging. Doe dit door het voegwerk af te dekken met plastic folie of door het regelmatig vochtig te houden met een waternevel. Houd het plastic folie ten alle tijde vrij van het metselwerk, dit in verband met het gevaar op vlekvorming. Bescherm het jonge voegwerk tegen overmatige wateropname door afdekken, ter voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen van fijne delen.

Aanvullende informatie

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Technische informatie

Grondstoffen

Bindmiddel: portlandcement CEM I (EN 197-1)

Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139)

Grootste korrelafmeting: ± 2 mm Korrelopbouw volgens korrelgroep: 0 - 1 (opgave producent)

Toevoegingen: tras, pigment

Hulpstoffen: additieven die de verwerking optimaliseren en vochttransport reduceren.

Eigenschappen mortelspecie

- Waterbehoefte: 8.5 %
- Uitlevering: 540 l/ton
- Verwerkingstijd: 2 uur

Voeghardheid 14 dagen (CUR 61):

- Paneel kalkzandsteen: 22 (VH 25)
- Paneel baksteen: 25 (VH 35)
- Paneel betonsteen: 28 (VH 35)
- Mechanisch verdicht:
- Paneel baksteen: 36 (VH 45)
- Paneel betonsteen: 36 (VH 45)

Houdbaarheid

Weber Beamix Voegmortel is houdbaar en chromaatarm tot 24 maanden na productiedatum indien droog opgeslagen in de originele verpakking.

Weber Beamix Voegmortel grijs

Let op

- Maak de specie niet te nat aan! Te natte voegmortel kan leiden tot kalkuitslag en smetten op de stenen, te natte voegspecie kan kleurverschillen in voegwerk veroorzaken.
- Witte uitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks veel aandacht voor het product en de verwerking, door weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen invloed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het eindresultaat aanvaarden.

Tips

- Verwijder alle losse mortelresten uit de gevel met een harde borstel. Zorg ervoor dat de muur niet te droog is met als gevolg dat het vocht uit de specie trekt. Doe dit door deze ruimschoots voor aanvang voldoende is benatten.
- Voor de lintvoegen (horizontale voeg) gebruik je een bord waarop je de goed gemengde mortel schept. Houd het bord net onder de voeg en druk de specie bewegend met de voegspijker vol en zat in de voeg. Strijk in twee keer de voeg aan zodat resterende mortel terug valt op het bord.
- Pak voor het voegen van de stootvoegen (vertikale voeg) een bolletje specie in een hand en druk met een korte voegspijker de stootvoegen vol.
- Veeg het voegwerk af met een schone droge harde bezem of handveger.
- Om goed te kunnen uitharden moet voegmortel zijn water behouden. Dit kan de muur vochtig te houden door benevelen of waar mogelijk het voegwerk af te dekken. Zo bescherm je jong voegwerk tegen uitdrogen door wind, zon zeer lage of hoge temperaturen en waterbelasting.